

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации**
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079
в отделении I Москва УФК по г. Москве
Испытательный лабораторный центр
Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49
e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра
О.М. Чекмарев
Дата утверждения и выдачи протокола
«03» июля 2023г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 07/12-331/ТМ-23**

1. Наименование предприятия,
организации (заявитель), адрес:

Общество с ограниченной ответственностью "Русская дверная мануфактура" (125009, г. Москва, переулок Брюсов, дом 11, строение 1, комната 617, этаж 6., ИНН 7703439299.) через ООО «МОСКВА-ТЕСТ» (141570, Московская область, Солнечногорский р-н, РП Менделеево, Ш Льяловское 1А, офис 5, ИНН 5044110433)

(Заявка № 331 от 05 июня 2023 г.)

2. Наименование образца (пробы),
область применения:

Двери деревянные межкомнатные с ПВХ покрытием: скиновые, царговые, фрезерованные.

Состав: Каркас изготовлен из соснового бруса, внутри ДСП и МДФ, для отделки используется ПВХ-пленка.

Область применения: Для эксплуатации во всех типов зданий и сооружений категорий А-В; для эксплуатации в зданиях и сооружениях различного назначения, в частности, но не ограничиваясь, жилых, дошкольных и общеобразовательных помещениях, санаториях, гостиницах, домах отдыха, спортивных сооружениях, воинских частях и учреждениях Министерства обороны, бытовых помещениях, складах, зданиях пищевой промышленности, промышленных сооружениях, служебных помещениях с температурой воздуха не ниже плюс 10°C и не выше плюс 40°C, влажностью от 30% до 70%

Фрагмент двери царговая размером 30х30см в кол-ве 5 шт.

3. Типовые представители, представленные на испытания:

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:

ООО "Русская дверная мануфактура", 601965, Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, поселок Новый, улица Лесная, дом №16а Россия.

5. Дополнительная информация:

Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.

6. Дата проведения испытаний

09 июня - 03 июля 2023 г.

7. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».**

8. Код образца (пробы): **.07-12.331.14.02.Д-23**

Результаты испытаний

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Фрагмент двери царговая				
Органолептические показатели				
Запах	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-48 часа. Температура в камере 23°C				
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,03
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,01	Менее 0,007
Хлористый водород	мг/м ³	МУ 1645-77	Не более 0,10	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1
Аммиак	мг/м ³	ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 (изд. 2008 г.)	Не более 0,04	Менее 0,01
Фенол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Не более 0,003	Менее 0,001
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	79
Радиологические исследования				
Удельная эффективная активность цезия-137 (137Cs)	Бк/кг	МВИ №40090.4Г006	Не более 300	35±16
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15	Менее 2

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
- Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик

О.Е. Волкова

Подпись

